

Încercări efectuate în laboratorul LAREX dinBucurești.....
Tests carried out in LAREX's laboratories from
Str. Vitan Barzești Nr. 11B Telo 213347865

RAPORT DE ÎNCERCĂRI TESTS REPORT

Seria N Nr. 012731Data emiterii/Issue date..... 04.10.2010

CLIENT/CUSTOMER

Nume/Name XEROX ROMANIA ECHIPAMENTE SI SERVICII SA

Adresa/Address Calea Floreasca nr. 169, corp B, et.6, sect.1, București

Comandă/Order 1136/30.09.2010

Eșantion prelevat de/Sample drawn by : per răspunderea clientului

Descrierea obiectului ce urmează a fi supus încercărilor, date de identificare
Object to be tested description

HARTIE "XEROX PERFORMER" - A4

Coli albe de hârtie pentru copiator, 1 top de 500 coli format A4 (210 x 297 mm) în ambalaj de desfacere, hârtie tipărită și inscripționată cu date de identificare, cod EAN 5017534906499.

Cod Larex 1136-1-1-LB.03.

Data primirii obiectului supus încercării/Receiving date of object to be tested 30.09.2010

Ref

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TESTS REPORT

SERIA : N Nr : 012731

| Nr. crt. No. | Caracteristica/UM Characteristic M/U | Metoda de încercare Test method | Valoare Determinată Found Value |
|--------------|---|------------------------------------|---|
| 1. | Aspect, structură | organoleptic | - suprafața hârtiei este netedă, fără cute, încrețituri, pete. - marginile sunt tăiate drept, fără scame sau creștături - privită în transparență hârtia are o structură uniformă |
| 2. | Gramaj, g/m ² | SR EN ISO 536:97 | 81,7 |
| 3. | Grosime, μm | SR EN ISO 534:05 pct.9.3. | 109 |
| 4. | Grad de alb,% | SR ISO 2470:01 pct. 8 | 112,09 |
| 5. | Opacitate de tipărire,% | SR ISO 2471:01 pct.8 | 93,39 |
| 6. | Netezime, s față/verso | SR ISO 5627:95 metoda Bekk | 21,6 / 21,6 |
| 7. | Rezistența la tracțiune, KN/m | SR ISO 1924-2:09 pct,9.2. | 3,048 |
| 8. | Indice de tracțiune, KNm/kg | SR ISO 1924-2:09 pct.9.3. | 37,32 |
| 9. | Grad de încălețere,mm | STAS 4748-85 metoda B | 1,1 |
| 10. | Umiditate,% | SR EN ISO 287:09 | 5,0 |
| 11. | Cenușă,% | SR ISO 2144:99 | 11,3 |

OBSERVAȚII/NOTES


Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor pt. un nivel de încredere de 95% este pt. nr.crt.: -2: + 0,56 g/m²

- 4,5: ±1,5%;
- 6: ±2,1/1,9 s;
- 7: ±0,1 KN/m;
- 10: ± 0,1 %.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI/ TESTS REPORT

SERIA : N Nr : 012731

| Nr. crt. No. | Caracteristica/ UM <i>Characteristic M/U</i> | Metoda de încercare <i>Test method</i> | Valoare Determinată <i>Found Value</i> |
|--|---|---|---|
| / | | | |
| <p>OBSERVATII/ NOTES</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div> | | | |

RAPORT DE ÎNCERCĂRI/ TESTS REPORT

SERIA: N Nr: 012731

| Nr. crt. al încercării <i>Test number</i> | Data efectuării încercării <i>Test date</i> | Executant/ <i>Performer</i> | | Şef colectiv/ <i>Compartment chief</i> | |
|--|--|--|---|--|---|
| | | Prenume, nume <i>First name, Name</i> | Semnătura <i>Signature</i> | Prenume, nume <i>First name, Name</i> | Semnătura <i>Signature</i> |
| 1-11 | 30.09.2010- 04.10.2010 | Dascălu G |  | Dascălu G |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nota 1: Încercările nr.: 2,7,8,10.....sunt executate în conformitate cu cerințele din SR EN ISO/CEI 17025:2005, în regim de acreditare RENAR

Încercările nr.: 1,3,4,5,6,9,11.....sunt executate în conformitate cu cerințele din SR EN ISO/CEI 17025:2005, fără acreditare RENAR

Nota 2: Eșantioanele maror vor fi păstrate conform prevederilor SMC din CNIIEP Larex timp de 3 luni, adică până la data de 04.01.2011. După această dată ne va fi imposibil să răspundem unor eventuale solicitări de clarificare privind rezultatele încercărilor conținute în acest document.



FUNCTIA
POSITION
P. SEF LABORATOR LAREX BUCURESTI

PRENUME, NUME
FIRST NAME, NAME
ANCA GAVRIL

SEMNĂTURA
SIGNATURE



ATENȚIE ! / ATENTION !

Rezultatele cuprinse în acest raport se referă strict la obiectele supuse încercărilor. Extinderea rezultatelor încercărilor asupra unui lot de produse se face printr-un document separat - Certificat de conformitate de lot - eliberat de CNIIEP - LAREX.

The results included in this report strictly referes to the tested objects. The extention of the tests results to a lot or a type of products is done by a separate document - The Lot Conformity Certificate-released by CNIIEP - LAREX.

**Se interzice reproducerea parțială a prezentului document.
Is forbidden the partial reproduction of this document.**