

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU ÎNCERCAREA ȘI EXPERTIZAREA PRODUSELOR
LABORATOR LAREX BUCUREȘTI



MARCA "Larex" ESTE INREGISTRĂTĂ LA GENEVA DIN ANUL 1975
Sediul central: Sos. Vitan Bârzești nr. 11B, sector 4, București; Tel: 0213347865;
0213345702; 0722558433; Telex/Fax: 0213345142; Fax: 0722154053;
E-mail: office@larex.ro; www.larex.ro
Filiale: Arad, Baia Mare, Constanța, Galați, Oradea, Sibiu, Timișoara.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 012658

Data emiterii: 17.02.2017



Încercări efectuate în laboratorul LAREX București

CLIENT

Nume: EUROPAPIER ROMANIA SRL

Adresă: Autostrada București-Pitești, Parc Ind.A1, Hala F1 - Ilfov

Comandă: 105/15.02.2017

Eșantion prelevat de: pe răspunderea clientului

Descriere eșantion (date de identificare): Inscris ambalaj: HÂRTIE PENTRU COPIATOR
„IQ ECONOMY” – A4

Coli albe de hârtie pentru copiator, un top de 500 coli format A4 (210x297 mm), în ambalaj de desfacere, hârtie tipărită și inscripționată cu datele: made in Slovacia, cod EAN 9003974420448.

Cod Larex 105-1-1-LB 03.


Data primire eșantion: 15.02.2017


RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Seria B Nr. 012658

Nr. crt.	Încercare	Unități de măsură	Metoda de încercare	Valoare determinată
1	Gramaj	g/m ²	SR EN ISO 536:2012 Anexa A2	80,9
2*	Grosime	μm	SR EN ISO 534:2012 pct. 9.3.	105
3*	Densitate aparentă	g/cm ³	SR EN ISO 534:2012 Pct. 10.3	0,77
4*	Grad de alb	%	ISO 2470-1:2009	104,5
5*	Opacitate de tipărire	%	ISO 2471:2008	93
6*	Netezime , față/verso	s	ISO 5627:1995 metoda Bekk	30/30
7	Umiditate	%	SR EN ISO 287:2009	4,4
8	Cenușă	%	ISO 2144:2015	12,5

Observații: -

Nr. crt. încercare	Data efectuării încercării	Executant lucrare (nume, prenume și semnătură)
1-8	15-17.02.2017	Maftai Elena 



FUNCTIA ȘEF LABORATOR LAREX BUCUREȘTI

PRENUME ANCA

NUME GAVRIL

SEMNĂTURA 

NOTE:

1. Încercările identificate cu * nu sunt acreditate RENAR.
2. Încercările identificate cu ** sunt efectuate în laboratoare subcontractate.
3. Eșantionul martor se păstrează timp de 6 luni de la data eliberării prezentului document.
4. Rezultatele încercărilor se referă strict la eșantionul analizat.
5. În cazul în care valoarea determinată se situează la limita de admisibilitate sau la solicitarea clientului, se înscrie și incertitudinea asociată, pentru un nivel de încredere de 95%, exprimată cu același număr de zecimale și aceeași unitate de măsură.
6. Prezentul document este întocmit în 2 (două) exemplare din care originalul se eliberează clientului și conține 2 pagini.
7. Se interzice reproducerea prezentului document fără acordul scris al CNIEP Larex.
8. Document securizat prin timbru sec.